

PRODUKTBESKRIVNING

Interlux Super är en mycket lättapplicerad, högblank båtfärg speciellt framtagen för den marina miljön.

* Traditionell båtlack som kan användas till det mesta

* Finns i flera olika kulörer

* Kan målas ovanpå alla korrekt förbehandlade ytor

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YLB000-Vit
Glans	Blank
Densitet	1.2
Volymtorrhalt	56%
Normal lagringstid	2 år
VOC	302 g/lit
Burkstorlek	750 ml 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Dammtorr [ISO]	10timmar	6timmar	2timmar	1timmar

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Övermålad med								
Interlux Super	36timmar	4dagar	24timmar	3dagar	16timmar	2dagar	6timmar	1dagar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE MÅLADE YTOR:

I Bra Skick: Tvätta med Yacht Line Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper.

I Dåligt Skick: Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.

GRUNDMÅLNING: Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.

BART TRÄ: Grunda med Yacht Primer.

STÅL: Grunda med Yacht Primer eller Interprotect.

ALUMINIUM: Grunda med Etch Primer följt av Yacht Primer eller Interprotect.

GELCOAT: Tvätta med Yacht Line Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-220 papper. Grundmålning behövs ej.

ALLA MATERIAL: Använd PreKote grundfärg.

Metod

Slipa grundfärgen jämn med 320-400 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med trasa. Applicera 1-2 skikt.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.

Förtunning YTA800 Förtunning Nr 1.

Rengöringsmedel YTA800 Förtunning Nr 1.

Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden.

Annat För ljusa kulörer blandas det första skiktet utav lack 50:50 med grundfärgen för att få

bättre täck och mer djup i kulören. För bästa resultat vid målning med rulle efterslättas ytan med pensel eller planstrykare. Undvik att lacka sent på kvällen eftersom kondens och dagg kan spolera glansen över natten.

Viktig information	Interlux Super kan missfärgas i temperaturer över 80°C. Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max 30°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Substratets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompabilitet/Substrat	För användning på lämplig och korrekt förbehandlad grundfärg eller målningssystem. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten.
Antal skikt	1-2
Täckförmåga	(Teoretisk) - 12.00 (m ² /lit) med pensel
Rekommenderad skikt tjocklek - torrt	42 mikron torrt
Rekommenderad skikt tjocklek - vått	75 mikron vått
Applicerings metoder	Pensel, Roller

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Interlux Super bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Interlux Super kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats.
PRODUKTANSVAR	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>  och International är Akzo Nobels registrerade varumärken.

Lokala adresser

Head Office
International Coatings Ltd
P O Box 20980
Oriol House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region
International Coatings Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region
International Coatings Pte Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region
Akzo Nobel Pty Limited
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region
International Paint Inc
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region
Akzo Nobel Coatings Ltd
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Ref: 05000032
Utgivningsdatum 20-Feb-2003
Ersätter 13-Nov-2002