

CO.0203.30.01 NO

Utstedt i samsvar med byggproduktdirektiv (CPD) 305/2011/EU (574/2014). Clas Ohlson bekrefter herved at produktene nedenfor følger kravene til:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. Den unike identifikasjonskoden til produktet er:

Chipboard screws SS-A2 flathead PZ, belonging to groups: 40-9561

2. Identifikasjon av produkttype:

See packaging, product label

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Screws to be used in timber constructions

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Clas Ohlson AB - 793 85 Insjön - Sweden

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Not relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Standard	EN 14592.2008+A1-2009
Utført av	SHR NB2590 Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen The Netherlands
Etter system	3
Utstedt	Intital type test reportcode ITT.13.0555

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Not relevant

9. Opplysninger om ytelse:

Essential characteristics	Design Method	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Harmonised technical specifications
MECHANICAL STRENGTH AND STIFFNESS							NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	2456	2961	3991	4695	6811	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	21,1	19,3	19,6	16,5	NPD	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%					
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm²]	EN 1383	43,2	38,5	34,6	28,7	NPD	
Wood density:	EN 314 class 3	Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m3					
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	3,7	4,08	5,29	8,09	NPD	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	3,3	3,5	3	4,5	NPD	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%					
DURABILITY	EN 1995-1-1 ISO 2081	Service class 3					

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Henrik Alfredsson
Product Manager

